

Ficha Técnica

120 g/m² - 2 lados revestidos 100 % 2 caras

STOP GLISS®

PRUEBAS	UNIDADES	NORMAS	VALORS	ESPECIFICACIONES
■ Gramaje producto	g/m ²	NF EN ISO 536, 1996	154	147 - 161
■ Grosor	µm	NF EN ISO 534, 2005	304	282 - 325
RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCIÓN				
■ Resistencia	kN/m	NF EN ISO 1924.2, 1995	SM	7,83
			ST	3,8
■ Longitud de rotura	metro		SM	5182
			ST	2517
■ Alargamiento	%		SM	1,9
			ST	2,9
■ Resist. a la fragmentación	kPa	NF EN ISO 2758, 2004	302	
■ Coeficiente de fricción	gradual	NF Q 03-083,1993	SM	49
■ Permeabilidad al aire	cm ³ /m ² .Pas	NF ISO 5636.3, 1992		17
■ Toxicidad				Nula
■ Irritación				Nula
■ Reutilización		NF EN 13429		Sí
■ Reciclabilidad				Sí



- Cantidad por paleta = 4 000 hojas
- % de variación sobre la longitud: 2 %
- Condiciones de almacenamiento: insensible al calor y al frío.

